



310 Твердый воск без растворителя LF

Износостойкий воск для обработки полов, лестниц, мебели и других поверхностей подверженных механическим нагрузкам.

Цвет

Бесцветный,
желтоватый.
Не колеруется.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха поверхность готова к располировке через 10-12 часов.

Высыхание и устойчивость к нагрузкам через 48 часов. Полное отверждение поверхности и максимальная износостойкость через 7 дней. Повторное нанесение возможно через 14 дней.

Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

Технические качества

- ° Не содержит растворитель и кобальт
- ° Отлично подходит для обработки всех поверхностей бань и саун
- ° Может применяться для реставрации
- ° Паропроницаемый
- ° Износоустойчивый
- ° Безопасен для детских игрушек согласно DINEN 71-3

Состав

Масло грецкого ореха, сафлоровое масло, воск карнауба, пчелиный воск, эфир натуральных смол.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.
Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «Е» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.
Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.
В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



310 Твердый воск без растворителя LF

Износостойкий воск для обработки полов, лестниц, мебели и других поверхностей подверженных механическим нагрузкам.

Расход

0,175 л на 23 м²/1 слой;

0,35 л на 46,5 м²/1 слой.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности.

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и пыли. Не наносить первым слоем на сильно впитывающие поверхности.

Метод нанесения.

Наносить с помощью ткани, шпателя или однодисковой полировальной машины. Рекомендуемая температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше 15°C.

A. Метод нанесения на впитывающие или необработанные поверхности:

1. Загрунтуйте поверхность полов, лестниц или мебели с помощью бесцветного или цветного твердого масла LEINOS арт.240 или другого масла.
2. Нанесите воск очень тонким слоем с помощью ткани. Для поверхностей большой площади используйте однодисковую полировальную машину. Сразу после нанесения необходимо тщательно и равномерно распределить остатки воска.
3. Оставьте воск высыхать примерно на 12 ч., затем отполируйте поверхность. При необходимости снова нанесите воск через 14 дней, это обеспечит лучшую стойкость.

B. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом:

Удалите пыль, грязь и жирные пятна с помощью Натурального мыла LEINOS арт. 930. Перед обработкой воском убедитесь, что поверхность сухая. Нанесите воск как описано в пункте А.

C. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком:

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80. Выполните обработку поверхности, как описано в пункте А.

D. Обработка помещений бань и саун:

Нанесите воск тонким слоем с помощью ткани или другого инструмента. Через 3 часа располируйте поверхность тканью или полировальным материалом. Не ранее чем через 24 часа после последнего нанесения произведите повторную обработку поверхности.



310 Твердый воск без растворителя LF

Износостойкий воск для обработки полов, лестниц, мебели и других поверхностей подверженных механическим нагрузкам.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru