



Лак масляный глянцевый № 251

Масло с глянцевым лаковым эффектом для защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей подверженных интенсивному механическому износу.



Технические качества

- °Создает твердое, водоотталкивающее и стойкое к царапинам покрытие
- °Может применяться в качестве финишного слоя по промасленным поверхностям
- °Паропроницаемый
- °Сохраняет поры древесины открытыми
- °Не требует межслойной шлифовки
- °Безопасен для детских игрушек

Цвет

Бесцветный. Колеруется в цвета LEINOS, RAL и NCS.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторной обработке через 16-24 часа. Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-10 дней.

Состав

Льняное масло, штандоль древесного и касторового масел, древесное и сафлоровое масла, соединенные нагревом с натуральной смолой, таловое масло и эфир жирных кислот, штандоль льняного и древесного масел, изопарафин, оксид алюминия, каолин, микрокристаллический воск, минеральные пигменты, карбонат цинка.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 450 г/л. Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта! При распылении обеспечить защиту органов дыхания. В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Лак масляный глянцевый № 251

Масло с глянцевым лаковым эффектом для защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей подверженных интенсивному механическому износу.

Расход

0,125 л на 2,7 м²/1 слой;
0,125 л на 1,8 м²/2 слоя;

1 л на 22 м²/1 слой;
1 л на 15 м²/2 слоя;

2,5 л на 55 м²/1 слой;
2,5 л на 37,5 м²/2 слоя;

10 л на 220 м²/1 слой;
10 л на 150 м²/2 слоя.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р60-Р80.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом.

Удалите пыль, грязь и жирные пятна. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Лака масляного арт. 251.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р60-Р80.

Метод нанесения:

Перемешайте масло перед использованием!

Всегда делайте пробную окраску. Не заливайте масло в трещины и стыки изделий. Поверхности, подверженные интенсивным механическим нагрузкам (лестницы, коридоры, кухня) рекомендуется покрывать в три слоя.

А. Нанесение с располировкой.

Нанесите масло равномерным тонким слоем на всю окрашиваемую поверхность с помощью кисти или валика. Дайте маслу впитаться в дерево в течение 15-20 минут. Невпитавшееся масло располируйте белым падом. Через 16-24 часа нанесите второй слой и располируйте белым падом. Если после первого слоя поверхность окажется шершавой, произведите межслойную шлифовку мелким абразивом (Р400-Р600). Перед повторным нанесением тщательно удаляйте пыль. Для дополнительной защиты поверхность может быть обработана третьим, бесцветным слоем масла.

В. Нанесение без располировки.

Нанесите масло равномерным тонким слоем, избегая видимых разводов и подтеков с помощью валика или кисти. Окрашенная поверхность должна иметь равномерный легкий отблеск во время окраски. Оставьте высыхать. Через 16-24 часа нанесите второй слой. Используйте рекомендации по межслойной шлифовке и дополнительной защите из пункта А.



Лак масляный глянцевый № 251

Масло с глянцевым лаковым эффектом для защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей подверженных интенсивному механическому износу.

Уход и обновление поверхности.

Уход за поверхностью производите влажной тканью с моющим средством LEINOS арт. 930 Натуральное мыло (максимум 10-30 мл на 10л воды). Не заливайте поверхность водой. При механическом износе обновите поверхность составом LEINOS арт. 285 Масло для очистки и ухода или другим паркетным маслом LEINOS.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru