



LEINOS
Naturfarben



Твердое масло без растворителя № 248

Масло предназначено для обработки полов из экзотических и фруктовых пород древесины, подверженных интенсивному износу. Наносится методом полирования или методом нанесения с подогревом.

Технические качества

- ° Не содержит растворитель, 100% сухой остаток
- ° Создает на поверхности прочное покрытие
- ° Устойчиво к царапинам
- ° Для сухих помещений
- ° Сохраняет поры древесины открытыми
- ° Безопасно для детских игрушек

Состав

Льняное масло, штандоль льняного масла и эфира натуральных смол, силикат натрия, воск карнауба, оксид алюминия, диоксид титана.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.

Евростандарт VOC не более 400 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта! При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха поверхностное высыхание через 24 часа. Время полного высыхания и готовности к повторной обработке через 48 часов. Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.



Твёрдое масло без растворителя № 248

Масло предназначено для обработки полов из экзотических и фруктовых пород древесины, подверженных интенсивному износу. Наносится методом полирования или методом нанесения с подогревом.

Расход

0,125 л на 5,5 м²/1 слой;

0,125 л на 4,3 м²/2 слоя;

1 л на 44,5 м²/1 слой;

1 л на 35 м²/2 слоя;

2,5 л на 111 м²/1 слой;

2,5 л на 87 м²/2 слоя;

10 л на 445 м²/1 слой;

10 л на 350 м²/2 слоя.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:

EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от пыли и грязи. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P150.

Метод нанесения:

Перемешайте масло перед использованием!

Нанесите один слой с помощью шпателя, полировальной машины или маслонаносящей машины (на производстве). Наносить при температуре воздуха и поверхности выше 15 °С. Всегда делайте пробу окраску.

Нанесение:

А. При нанесении покрытия с подогревом.

Осуществите глубокую пропитку с помощью нанесения одного слоя. Нанесите Твёрдое масло арт. 248 тонким слоем на поверхность пола. Затем аккуратно обработайте поверхность полировальной машиной с подогревом.

В. При нанесении покрытия полированием.

Нанесите Твёрдое масло арт. 248 тонким слоем с помощью шпателя или кистью. Затем аккуратно располируйте масло с помощью полировальной машины с белым падом. Первый слой необходимо высушить 24 часа. В случае необходимости, через 24 часа после нанесения первого слоя, нанесите второй. Расход для второго слоя должен составлять не более 3-5 г/м². Твёрдое масло арт. 248 нанесите на поверхность локально малым количеством и располируйте белым падом.

Повторное окрашивание (обновление)

Тщательно очистите основание. Затем нанесите Твёрдое масло без растворителя арт. 248 одним слоем и располируйте белым падом. С помощью масла арт. 248 могут быть восстановлены ранее покрытые воском поверхности, при условии, что предварительно воск будет полностью удалён.

Обратите внимание: в полах не должно быть щелей или крупных трещин, либо они должны быть зашпатлёваны! При наличии трещин и щелей масло может затекать в них, а скрип пола при ходьбе может усилиться после высыхания масла.



Твердое масло без растворителя № 248

Масло предназначено для обработки полов из экзотических и фруктовых пород древесины, подверженных интенсивному износу. Наносится методом полирования или методом нанесения с подогревом.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru