



LEINOS
Naturfarben



Твердое масло № 240

Масло предназначено для обработки сильно впитывающих поверхностей внутри помещений, таких как дерево, пробка. Может применяться в качестве грунтовочного слоя.

Технические качества

- °Водостойкое и паропроницаемое
- °Простое в нанесении
- °Подходит для обработки полов, дверей, мебели, посуды
- °Сохраняет поры древесины открытыми
- °Безопасно для детских игрушек
- °Протестировано на устойчивость к слюне и потоотделению в соответствии с DIN 53160

Цвет

Бесцветный.
Колеруется в цвета
LEINOS, RAL и NCS.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторной обработке через 16-24 часа. Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

Состав

Льняное масло, штандоль древесного и касторового масел, штандоль древесного масла, эфир натуральных смол, изопарафин, минеральные пигменты (кроме бесцветного).

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 440 г/л.
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.


Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



LEINOS
Naturfarben

Твердое масло № 240

Масло предназначено для обработки сильно впитывающих поверхностей внутри помещений, таких как дерево, пробка. Может применяться в качестве грунтовочного слоя.

Расход

0,125 л на 2 м²/1 слой;
0,125 л на 1,5 м²/2 слоя;

1 л на 16 м²/1 слой;
1 л на 12 м²/2 слоя;

2,5 л на 40 м²/1 слой;
2,5 л на 30 м²/2 слоя;

10 л на 160 м²/1 слой;
10 л на 120 м²/2 слоя.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.
Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

А. Впитывающая, чистая поверхность

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р180 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Твердого масла арт. 240.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

Метод нанесения:

Рекомендуемая температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше 15°С. Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Для нанесения используйте кисть, валик, метод окунания или краскопульт.

Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Избегайте попадания масла в трещины и стыки изделий. Независимо от способа нанесения невпитавшееся масло (лужи, толстый слой) необходимо удалить или распределить кистью на сухие участки. Всегда делайте пробную окраску.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с промежуточным высыханием. При образовании шероховатости после первого слоя, применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью Р320 или абразивной сеткой зернистостью Р400-Р600. В помещениях с повышенной влажностью, деревянные поверхности рекомендуется обработать в три слоя.



Твердое масло № 240

Масло предназначено для обработки сильно впитывающих поверхностей внутри помещений, таких как дерево, пробка. Может применяться в качестве грунтовочного слоя.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru